

דבק מהיר C2FT-S1 116F

דבק צמנטי לבן מהיר ייבוש, גמיש, להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים מסוג: קרמיקה, פורצלן, אבן טבעית, שיש, גרניט, כורכרית ועוד. לשימוש פנימי וחיצוני.
מתאים לדרישות ת"י 1555 ו- 4004.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מהיר ייבוש ☑ ניתן לדריכה לאחר 6 שעות
- בעל גמישות S1.
- משמש להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, אריחי שיש על תשתיות מסוג: בטון, מדה, אריחי טראצו, קרמיקה, פורצלן, מתאים לרצפות וקירות לשימוש פנימי וחיצוני.
- עובי ההדבקה עפ"י דרישות התקן לא יעלה על 10 מ"מ.
- לדבק תכונות הדבקה מעולות והתכווצות נמוכה המייעדת אותו לסוגי תשתיות כמצויין לעיל. הדבק בעל תכונות מכניות המאפשרות התנגדות לסביבת עבודה קשה כגון: רעידות, שינויי טמפרטורה וחומרים כימיקליים מדוללים.
- אחרי 6 שעות הדבקה מגיע לחוזק של 0.8 מגפ"ס. לאחר 24 שעות 1.2 מגפ"ס, לאחר 28 ימים מעל 1.5 מגפ"ס.
- שים לב ☑ בשטחים בהם התשתית אינה סופגת כדוגמת אריחי פורצלן חובה להשתמש בפריימר מקשר מסוג P-82 של ארדקס (ראה מפרט מוצר).





נתונים טכניים
 הוראות שימוש
 בקרת איכות
 סרטון יישום
 נתונים טכניים

- מידת עיווי - S1.
- זמן פתוח (T) - 20 דקות.
- משך עבודה שימושי בדלי 2 עד 3 שעות.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום 2 גדול מ 2 1.5 מגפ"ס.
- החלקה אנכית (T) - קטן מ- 0.5 מ"מ.

הוראות שימוש

- נקה השטח המיועד להדבקה מחלקי בטון, טיח, אבק, לכלוך, שעווה, שומנים, צבע ומכל גורם העלול לפגוע באיכות ההדבקה.
- ביישום על קירות בטון יצוק יש לוודא שפני הבטון חזקים ללא "בלידינג".
- יש לעבוד על תשתית בטון יבשה.

- אין להרטיב את האריחים לפני היישום.
- וודא שהשטח מפולס והסטיות במישוריות התשתית/ הרצפה עד 10 מ"מ.
- שפוף למיכל ערבוב כ- 6-7.5 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- מרח על התשתית שכבה דקה של דבק מהיר 116F תוך כדי הידוק הדבק אל התשתית. הוסף דבק בעובי הנדרש וסרק באמצעות מאלג' שיניים מתאים, הקפד על שימוש במאלג' שיניים בהתאם לגודל האריח ועובי ההדבקה.
- מיד יש למרוח שכבת דבק דקה על כל שטח האריח (100%) עם הצד החלק של המאלג', במידת הנדרש הוסף שכבת דבק. הצמד האריח אל התשתית תוך כדי טלטול והזהר עד הגעתו למקומו הרצוי בשיטה של "רטוב על רטוב".
- הדק באמצעות פטיש גומי.
- וודא כי קיים מגע מלא בין האריח והדבק אל התשתית.
- הקפד לשמור פוגות ברוחב 3-10 מ"מ לפי סוג וגודל האריח ובהתאם לדרישות המתכנן.
- ניתן למלא את הפוגות ברובה CG2 117 בהתאם לרוחב הפוגות, לאחר 5 שעות ו/ או באמצעות רובה אפוקסית של ארדקס מסוג WA בגוון תואם.
- בשטחים גדולים, מומלץ ליצור תפרי התפשטות ולמלאם בחומר פוליאוריטני מסוג כרמוסטיק PU של כרמית.

בקרת איכות

- יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקה לפני ייבוש.
- הדבקה נכונה תיראה בצורת קוצים.
- בדיקת כיסוי ☑ יש לוודא כי הדבק מכסה 100% משטח האריח.
- יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות.
- לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקת הידבקות ע"י הקשה על פני האריח. כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול.

סרטון יישום

[הערה:](#)

- מאחר ומדובר בחומר מהיר ייבוש יש לבצע קטע של 1 מ"ר ללימוד יישום החומר באופן תקין.
- בעבודה עם אריחי אבן טבעית יש לדאוג לניקיון מירבי של גב האריח בספוג לח משאריות אבק, לכלוך, שומנים ובוצת ניסור.
- בהדבקה על תשתיות בלתי סופגות יש לבצע מריחה של פריימר P-82. יש להמתין 90 דקות ולהתחיל בביצוע ההדבקה (ראה מפרט מוצר P-82).

[אזהרות:](#)

- היישום בטמפרטורה מ-5°C עד 35°C. אין להוסיף מים לתערובת בדלי.
- אין להרטיב את הדבק והאריחים במשך 24 שעות אחרי היישום (אין לבצע הדבקה בחוץ אם צפוי גשם).
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. למניעת ייבוש התערובת יש לערבב כל 10 דקות במערבל מכני.
- אין להדביק על שליכט או צבע.

[אריזה:](#)

שק נייר במשקל 25 ק"ג.

צריכה:

כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.

הרכב:

צמנט, מלאנים מדורגים אגרנטים ומוספים כימיים

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר קל NO.1 - C2TE-S1](#)

דבק NO.1 קל משקל, על בסיס צמנט אפור או לבן בשילוב מלאנים קלים ומיוחדים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר גמיש 100 C2TE-S2](#)

דבק סופר גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 3-10 מ"מ לאריחים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק גמיש 116 פרימיום C2TE-S1](#)

דבק גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים



[לפרטים מלאים](#)

C2FT-S1 116F דבק מהיר

דבק צמנטי לבן מהיר ייבוש, גמיש, להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים