

דבק סופר קל NO.1 - C2TE-S1

דבק סופר קל NO.1 לבן, קל, גמיש ובלתי מתכווץ על בסיס צמנט להדבקה בעובי 3-10 מ"מ. דבק סופר קל NO.1 משלב יתרונות רבים כגון : צריכה מופחתת, רמת אבק נמוכה ומשקל נמוך ליחידת נפח. מתאים להדבקת אריחי פורצלן, פסיפס, קרמיקה סופגת, אבן טבעית ועוד. מתאים לדרישות תקן ישראלי 1555 ו-4004. בעל תו תקן ותו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק קל על בסיס צמנט, אגרגטים קלים ותוספים מיוחדים.
- בלתי מתכווץ \leq קטן מ- 0.5%
- מאפייניו ומשקלו הנמוך של הדבק מאפשרים חסכון של 60% בצריכה (לעומת דבק ללא אגרגטים קלים) ביחס לדבק שמשקלו 25 ק"ג.
- דבק גמיש \geq מידת עיווי S1
- דבק המכיל אגרגטים ותוספים מיוחדים להפחתת רמת האבק.
- משמש להדבקת אריחי קרמיקה סופגים, פורצלן, פסיפס, טרקוטה, אבן טבעית ועוד.
- גלישה מופחתת על הקיר.
- משפר בידוד תרמי ואקוסטי
- בעל עמידות טובה לאש
- מיועד להדבקת אריחים על תשתיות כגון : לוחות גבס, בלוקי גבס, טיח צמנטי, קירות בטון ועוד.





נתונים טכניים
 הוראות שימוש
 בקרת איכות
 סרטון
 נתונים טכניים

- מידת עיווי - S1
- בלתי מתכווץ ☑ מידת התכווצות קטן מ- 0.5%.
- משך עבודה שימושי ☑ עד שלוש שעות
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום גדול מ 1 מגפ"ס
- משך זמן חופשי ☑ 30 דקות
- חוזק בכפיפה ☑ 2.5 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- לפני תחילת היישום יש לוודא שהתשתית/ רקע עומד בדרישות התקן.
- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, מחלקי בטון וטיח רופפים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש לוודא שהתשתית נקייה ולא רטובה.
- שפוך למיכל ערבוב כ- 6-7 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 15 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ- 3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

- מרח על התשתית שכבה דקה של דבק סופר קל NO.1 תוך כדי הידוק הדבק אל הרקע/ תשתית.
- הוסף דבק בעובי הנדרש וסרק במאלג' משונן.
- מרח על כל שטח גב האריח שכבה דקה של דבק תוך כדי הידוק עם הצד החלק של המאלג', הוסף שכבת דבק נוספת על גב האריח במידת הצורך והצמד את האריח אל התשתית תוך כדי טלטול והזזה עד הגעתו למקומו הרצוי בשיטה של "רטוב על רטוב".
- הדק באמצעות פטיש גומי.
- וודא כי קיים מגע מלא בין האריח והדבק אל התשתית.
- השאר פוגות פתוחות על פי דרישות התקן ובהתאם לדרישות המתכנן.

בקרת איכות

- בדיקת מילוי ☒ יש לנתק את האריח במהלך עבודות ההדבקה כשהדבק טרי ולוודא שהדבק מרוח על התשתית וגם על גב האריח, הדבקה תקינה תיראה בצורת "קוצים".
- סימני סירוק לא יכסו יותר מ- 15% משטח ההדבקה.
- בדיקת כיסוי ☒ יש לוודא כי הדבק מכסה 100% משטח האריח.
- יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות.

סרטון

[הערה:](#)

בהדבקת אריחים על גבי אריחים בלתי סופגים מומלץ לבצע מריחה של פריימר P-82. יש להמתין 24-2 שעות ולהתחיל בביצוע ההדבקה (ראה מפרט מוצר P-82).

[אזהרות:](#)

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להרטיב את הדבק והאריחים במשך 24 שעות אחרי היישום.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. ☒

אריזה:

שקי נייר במשקל 15 ק"ג ובנפח 18 ליטר

צריכה:

כ-0.9 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.

הרכב:

צמנט, אגרגטים ומוספים פולימרים.

תשתית:

מתאים ליישום על תשתיות כגון: טיח צמנטי, קירות בטון, לוחות גבס, בלוקי גבס ועוד.

הערה חשובה:

בעבודה עם אריחי אבן טבעית יש לדאוג לניקיון מירבי של גב האריח בספוג לח משאריות של אבק, לכלוך, שומנים ובוצת ניסור.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

חיי מדף:

עד 6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר קל NO.1 - C2TE-S1](#)

דבק NO.1 קל משקל, על בסיס צמנט אפור או לבן בשילוב מלאנים קלים ומיוחדים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר גמיש 100 C2TE-S2](#)

דבק סופר גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 3-10 מ"מ לאריחים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק גמיש 116 פרימיום C2TE-S1](#)

דבק גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים



[לפרטים מלאים](#)

דבק מהיר 116F C2FT-S1

דבק צמנטי לבן מהיר ייבוש, גמיש, להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים