

פלסטר פיקס 135

תערובת דבק אבקתית על בסיס גבס להדבקת לוחות גבס על קירות פנים.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק אבקתי על בסיס גבס להדבקת לוחות גבס.
- מתאים ליישום באופן ידני.
- איכותי ונדבק היטב לתשתית.
- מתאים להדבקת לוחות גבס על קירות בטון יצוק, בלוק בטון, בלוקי איטונג וטיח כתשתית.
- מתאים לשימוש פנימי בלבד.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- מתאים לדרישות ת"י 3970.



נתונים טכניים
הוראות שימוש
נתונים טכניים

- משקל מרחבי \square 0.8-0.9 ק"ג לליטר.
- משך עבודה שימושי \square כ-80 דקות.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 72 שעות : 0.3 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- חתוך חוטי ברזל, הסר חלקי עץ, בברזל חשוף יש לטפל על ידי שימוש בשיקום בטון 650 / 651 ובונד 340 (ראה מפרט).
- בתשתית בעלת ספיגות גבוהה כגון: בלוק איטונג, בלוק בטון מומלץ למרוח פריימר 121 בהברשה באיזורי המגע של הפלסטר פיקס 135.
- ערבב בעזרת מערבול מכני את תכולת השק (25 ק"ג) פלסטר פיקס 135 עם כ-12 ליטר מים. המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה מספיגות התשתית ו / או הרקע, שינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- יש לוודא שהלוח יונח על שולחן עבודה המתאים במידותיו לאורך ורוחב הלוח או על רצפה נקייה משאריות בנייה וציוד.
- יש למרוח על פני לוח הגבס בכלי בנאים פלסטר פיקס 135 נקודות דמוי שושנים בקוטר של 25-30 ס"מ ובעובי של עד 30 מ"מ.
- יש לשמור על מרווח אחיד של 30 ס"מ בין הנקודות.
- יש להרים את הלוח ולהצמיד אל הקיר תוך כדי לחיצה עד הבאת הלוח למקומו.
- יש להשתמש בפלס ובסרגל אלומיניום לפילוס ויישור סופי של הלוח.
- במקומות בהם גשרי הקור עשויים פוליסטירן יש למרוח את כל שטח גב הלוח בפלסטר פיקס 135 במאלג' משונן ולסרק באחידות.
- בקירות ישנים ניתן ליישם על ידי מריחת התערובת המוכנה על כל שטח גב הלוח וסירוק במאלג' שיניים עובי השן 10 מ"מ, או במריחה רציפה מסביב ללוח בצורת גליל.
- בהגנה על ריצוף קיים יש להניח את הלוח על שומר מרחק וליצור גובה אחיד לכל הלוחות המוצמדים אל הריצפה.

אזהרות:

- זמן העבידות לאחר הערבוב בדלי בתוספת מים 30 דקות בלבד.
- אין להשתמש בתערובת לאחר שהחלה להתקשות.
- מומלץ לעבוד בתנאי אוורור נוחים כך שההדבקה תהיה טובה ואיכותית יותר.
- אין לעבוד במקומות בהם קיימת לחות גבוהה. \square

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג.

צריכה:

כ-5 ק"ג למ"ר.

הרכב:

תערובת גבס לבנה בתוספת מלאנים ופולימרים איכותיים.

הערות:

אין ליישם את הדבק בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C. (במידת הצורך יש לבצע הצללה באזור העבודה). אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר קל NO.1 - C2TE-S1](#)

דבק NO.1 קל משקל, על בסיס צמנט אפור או לבן בשילוב מלאנים קלים ומיוחדים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר גמיש 100 C2TE-S2](#)

דבק סופר גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 3-10 מ"מ לאריחים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק גמיש 116 פרימיום C2TE-S1](#)

דבק גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים



[לפרטים מלאים](#)

C2FT-S1 116F דבק מהיר

דבק צמנטי לבן מהיר ייבוש, גמיש, להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים