

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים, מאפשר הדבקה אריחים על אריחים, משפר הידבקות למשטחים חלקים ולא סופגים. לשימוש פנימי בלבד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מאפשר הדבקה של אריח על אריח, ללא צורך בליטוש, חספוס או צריבת חומצה!
- החומר בעל כושר חדירה מעולה למשטחים אטומים שאינם סופגים, מאפשר הידבקות אפילו לזכוכית ומתכת.
- משמש כחומר מקשר בין דבק צמנטי או מדה המיועדים ליישום אופקי ואנכי על סוגי התשתיות הבאות: רצפות בטון חלקות מאוד כגון: רצפת "הליקופטר", בטון מלוטש, גרניט פורצלן, שיש, טרצו, קרמיקה, מתכת, ציפויים סינטטיים, צבע שמן או צבע אקרילי, עץ צבוע, פלסטיק, אספלט, אפוקסי ישן ועוד.
- לא דליק ולא קורוזיבי!
- ידודותי לסביבה ☑ ללא נדיפים.



הוראות שימוש

הוראות שימוש

- נקה היטב את פני השטח מלכלוך, אבק, חלקים רופפים, חומרים זרים או כל גורם העלול להפריע להדבקה טובה. במידה ויש ספק לגבי התשתית יש לפנות למחלקה הטכנית.
- יש לבדוק את התשתית הקיימת ולוודא כי היא דבוקה היטב ויציבה ליישום עליה, במקרה של אריחים קיימים יש לנקוש עליהם ולוודא שלא נשמע צליל חלול ומנותק.

- יש לערבב את התערובת ביחס נפחי של 1:1. שפוך את כל תכולת הדליים לכלי ערבוב נקי וערבב עם מיקסר חשמלי עד אחידות.
- יש ליישם שכבה דקה בעזרת רולר או בריסוס, בכמות של כ-100 גרם / מ"ר כלומר 1 ק"ג = 10 מ"ר (אין ליישם יותר). את הדבק או המדה יש ליישם כאשר הפריימר במצב דביק אך לא רטוב. **זמן ייבוש מינימלי כשעתיים**, תלוי באוויר ובטמפרטורה של המשטח (בטמפ' נמוכה ובלחות גבוהה זמן יבוש הפריימר איטי יותר ולהפך).
- אם חלפו 24 שעות מזמן המריחה הראשונה של הפריימר על הרצפה יש לרענן מחדש ע"י מריחת שכבת פריימר נוספת.
- אין לדרוך על החומר לאחר המריחה ואין להשאיר חשוף לשמש או לרוחות. לאחר הייבוש מומלץ לדרוך כמה שפחות על הפריימר.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט.

אזהרות:

- אין להשתמש בחומר שנשאר מעורבב בדלי מעל שעה.
- החומר עלול לגרום לצריבה קלה בעיניים ובעור. יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא. רצוי להשתמש בכפפות גומי.

התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות.

אריזה:

- 1 ק"ג חומר A עם 1 ק"ג חומר B - סה"כ ערכה 2 ק"ג
- 3 ק"ג חומר A עם 3 ק"ג חומר B - סה"כ ערכה 6 ק"ג

הרכב:

2 רכיבים של אפוקסי על בסיס מים: בסיס A אדום ומקשה B לבן.

זמן עבידות:

עד שעה בטמפרטורה של 20°C.

צריכה:

כ-100 גר' למ"ר (כמות גדולה מזו תפגע בביצועי החומר)
 ערכה במשקל 2 ק"ג תכסה כ- 20 מטר.
 ערכה במשקל 6 ק"ג תכסה כ- 60 מ"ר.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX P82

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים, מאפשר הדבקת אריחים על אריחים



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX P51

פריימר אקרילי מקשר לתשתיות סופגות, לשימוש פנימי בלבד



[לפרטים מלאים](#)

[פריימר 121](#)

פריימר נוזלי המשמש כחומר המקשר בין טיח גבס לקירות בטון יצוק



[לפרטים מלאים](#)

[פריימר להדבקה 113](#)

פולימר נוזלי המיועד לשימוש כפריימר לפני ביצוע הדבקה עם חומרים צמנטיים על תשתית בטון