

ARDEX K14 MIX

מדה צמנטית מתפלסת בעלת אפקט ה- ARDURAPID ליישום בעובי 50-8 מ"מ לשימוש פנימי בלבד.

ניתן לצקת בעוביים 10-0 מ"מ מדה מסוג ARDEX K14 החומר יוזמן מהיצרן במיוחד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- המדה בעלת אפקט ARDURAPID אינה משחררת מים ואינה מתכווצת.
- מתפלסת היטב, בעלת זרימה טובה ויוצרת פני שטח חלקים, מתאימה במיוחד לציפוי אפוקסי.
- **מהירת התקשות:** לאחר כ- 3 שעות ניתן לדרוך על המדה.
- **מהירת ייבוש:** לאחר 24 שעות ניתן ליישם על המדה ציפויי רצפה שונים כגון: אריחים, פרקט בהנחה ובהדבקה, PVC, אפוקסי ועוד.
- בעובי 20 מ"מ ומעלה ניתן ליישם ציפויי רצפה שונים לאחר כ- 48 שעות.
- מתאימה לרצפות עם חימום תת רצפתי.



נתונים טכניים
הוראות שימוש
נתונים טכניים

☒ משקל מרחבי יבש: כ- 1.5 ק"ג לליטר

☒ משקל מרחבי רטוב: כ- 2.1 ק"ג לליטר.

☒ זמן עבירות: כ- 30 דקות בטמפרטורה של 20°C .

הוראות שימוש

☒ נקה את התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.

☒ שטוף התשתית וסלק עודפי מים.

☒ על תשתית נקבובית סופגת יש ליישם פריימר ARDEX P 51 לפני יציקת המדה. (ראה דף מוצר)

☒ על תשתית חלקה שאינה סופגת יש ליישם פריימר ARDEX P 82 לפני יציקת המדה. (ראה דף מוצר).

☒ יש להכין בכלי ערבוב נקי 3/4 מכמות המים המתאימה ולשפוך את תכולת השק תוך כדי ערבוב. במהלך הערבוב יש להוסיף את כמות המים שנוותר עד לקבלת רמת העבירות הרצויה.

• **יחס ערבוב:** כ- 4 ליטר מים עם 25 ק"ג אבקה או 1 ליטר מים עם 4 נפח אבקה. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האויר ועוד.

☒ ניתן ליישם את החומר באופן ידני אך מומלץ במשאבה

אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5°C ומעל 35°C , חשוף לשמש או לרוחות.
- יש להימנע מנגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. במקרה של מגע עם העיניים חובה להיוועץ ברופא.

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג

צריכה:

כ- 1.6 ק"ג למ"ר בעובי של 1 מ"מ ☒ חסכוני במיוחד!

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX R65P

מדה צמנטית דקורטיבית המשמשת כגמר סופי, מתוצרת ארדקס גרמניה



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX ADICEM SF

מדה צמנטית תעשייתית מתפלסת למילוי ופילוס שכבות דקות מאד עד בינוניות



[לפרטים מלאים](#)

[ARDEX ADICEM FLOW](#)

מדה צמנטית מתפלסת למילוי ופילוס שכבות דקות מאד עד בינוניות



[לפרטים מלאים](#)

[ARDEX IFS MIX](#)

מדה צמנטית תעשייתית HD מתפלסת בעלת אפקט ה- ARDURAPID