

טיח גבס 791

טיח גבס לבן ליישור והחלקת קירות פנים. עומד בדרישות ת"י 3970 ו- 1920. בעל תו תקן ותו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת טיח מוכנה לשימוש המיועדת ליישום על קיר בטון יצוק, בלוק איטונג, בלוק בטון, ובלוק גבס לבן.
- מתאים ליישום פנימי בלבד בשיטה ידנית או במכונת התזה
- קל ונוח ליישום והחלקה, מאפשר הספקים גבוהים ביותר בעבודה
- אינו נסדק, מאפשר מעבר אדי מים ונדבק מצוין לתשתית
- בעל מרקם חלק המאפשר צביעה ללא החלקה מוקדמת או יישום שכבת גמר נוספת
- ניתן ליישום בעובי 3-50 מ"מ בשכבה אחת



נתונים טכניים
הוראות שימוש
עבודה בשקים
עבודה עם מכונת טיח
עובי השכבות

- חוזק בלחיצה לאחר 7 ימים \geq גדול מ- 2 מגפ"ס.
- משקל מרחבי של טיח קשוי לאחר 28 יום \geq כ-1 ק"ג לליטר.
- חוזק הידבקות הטיח לתשתיות איטונג, בטון ובלוק בטון \geq מעל 0.15 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, חלקים רופפים, שאריות בניה. גזור חוטי מתכת. שטוף הקיר במים.
- קבע מיאקים באמצעות טיח גבס 791 לקבלת עובי אחיד.
- ביישום טיח גבס על גבי תשתית בטון יש ליישם קודם פריימר 121 "רטוב על רטוב".
- במידה והפריימר התייבש יש לחזור על מריחת הפריימר פעם נוספת.

עבודה בשקים

- שפוך למיכל ערבוב כ- 16 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב תכולת השק 30 ק"ג טיח גבס 791 במערבל. ערבב עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

עבודה עם מכונת טיח

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות המתאימה.
- לאחר התזת טיח גבס ומילוי מירבי של הקיר יש ליישר באמצעות סרגל אלומיניום תוך כדי החזרת שאריות טיח הגבס למילוי חוזר של קטעים חסרים.
- לאחר התקשות וייבוש ראשוני של כ-4 שעות יש לגרד את שכבת המילוי באמצעות סרגל טייחים על מנת להגדיל את שטח הפנים ולהסיר חלקי טיח עודפים.
- רצוי להרטיב את הקיר לפני תחילת ביצוע החלקה.
- יש ליישם במאלג' שכבת החלקה של טיח גבס 791 בעובי שלא יקטן מ-3 מ"מ עד גמר חלק ואחיד.
- לאחר ייבוש מירבי של שכבת החלקה יש להרטיב במים ולבצע שפשוף סיבובי באמצעות ספוג גומי מתאים.
- להחלקה סופית יש להשתמש במאלג' מתכת.

עובי השכבות

- טיח גבס 791 בעובי 3-50 מ"מ

סרטון יישום

[אזהרות:](#)

- אין ליישם טיח גבס 791 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- יש ליישם כ-30 ס"מ מעל פני הריצוף.
- אין ליישם בחדרי אמבטיה, קירות חוץ, מרפסות וחדרים המאופיינים בלחות גבוהה \geq .

אריזה:

שק נייר במשקל 30 ק"ג

צריכה:

כ-1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

תשתית:

מתאים ליישום על קיר בטון, בלוק איטונג, בלוק גבס, לוחות גבס ועוד

הרכב:

גבס, אגרגטים מדורגים ומוספים פולימריים

אשפרה:

אין לבצע אשפרה

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[טיח מקשר 470](#)

חומר על בסיס צמנט ודבקים מיוחדים המשמש כשכבת הדבקה על פוליסטירן מוקצף (קלקר) לפני יישום הטיח.



[לפרטים מלאים](#)

[טיח גבס קל 800](#)

טיח גבס קל על בסיס גבס ופרלייט, בעל כושר כיסוי גבוה ומשקל מרחבי נמוך.



[לפרטים מלאים](#)

[טיח גבס מ"ד 794](#)

טיח גבס לבן ליישור והחלקת קירות פנים.



[לפרטים מלאים](#)

[טיח גבס 791](#)

טיח גבס לבן ליישור והחלקת קירות פנים.