

## שפריץ מוכן 420/421

שפריץ לציפוי פנימי / חיצוני ליישום על גבי טיח צמנטי, טיח תרמי וחיידוש שפריץ קיים. עומד בדרישות תקן 1414.

### תכונות והתאמה עיקרית:

- בעל מרקם גס או עדין בהתאם לעובי היישום
- מאפשר מעבר אדי מים. קל ונוח ליישום
- בעל חוזק מכני גבוה
- מתאים לתנאי האקלים בארץ
- עמיד בפני חדירת רטיבות
- שפריץ מוכן 420 גוון לבן, שפריץ מוכן 421 גוון בז'



הוראות שימוש

הוראות שימוש

- תקן פגמים וחורים עם שיקום בטון 650 / 651 או עם REP-MUR F + בונד 340.
- נקה התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.

- שטוף הקיר היטב לפני יישום שפריץ מוכן 420 / 421.
- שפוף למיכל ערבוב כ-7-8 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- כאשר מיישמים שפריץ מוכן 420 / 421 על גבי משטחים חלקים בעלי ספיגות נמוכה, יש למרוח או להתיז פריימר להדבקה 113 בכמות של 100-150 גר' למ"ר.
- יישם שכבת שפריץ מוכן 420 / 421 כאשר הפריימר עדיין רטוב.
- המתן לייבוש ראשוני כשעה ויישם שכבה שניה. הקפד על שכבה אחידה לפי המרקם הרצוי.
- יש לבצע אשפרה מיד לאחר התקשות ראשונית (כשעתיים ☒ שלוש אחרי גמר היישום) במשך 3 ימים 3 פעמים ביום.
- ניתן ליישם שפריץ באמצעות מכונת התזה או במכשיר ידני.
- מומלץ לעבוד בשיטת השפריץ הלחוף במאלג'.
- כאשר מיישמים שפריץ מוכן 420 / 421 על גבי טיח תרמי יש להקפיד על עובי שכבות של 6 מ"מ לפחות.

### **הערה:**

מומלץ לבצע הצללה מסביב לפיגום ע"י רשת צל כדי לשמור על סביבת עבודה נוחה ומוגנת מפני תנאי אקלים.

### **אזהרות:**

- אין ליישם שפריץ מוכן 420 / 421 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין ליישם שפריץ מוכן 420 / 421 כשירד גשם והקיר רווי במים או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. ☒

### **אריזה:**

שק נייר במשקל 25 ק"ג ☒

### **צריכה:**

כ-4-5 ק"ג למ"ר על טיח מיישר. כ-8-9 ק"ג על טיח תרמי ☒

### **הרכב:**

צמנט לבן, אגרגטים מינרלים, דבקים ומוספים מיוחדים ☒

### **אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

### **ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

### **חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור



[לפרטים מלאים](#)

## [שפריץ מוכן 420/421](#)

שפריץ לציפוי פנימי / חיצוני ליישום על גבי טיח צמנטי, טיח תרמי וחידוש שפריץ קיים.