


תערובת בטון יבשה על בסיס מלט ואגרנט ליציקה במקום בטון רטוב. מגיע לחוזק ב-30.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת יבשה מוכנה לשימוש, יש להוסיף מים ולערבב במערבל בטון או באופן ידני עד לקבלת תערובת הומוגנית התאימה למגוון רחב של יציקות בטון באתר.
- מתאים ליישום במגוון רחב של בטון ליציקה כגון: השלמה של יציקה בקורות ובעמודי בטון, חגורות בטון, רולקות, מילוי בלוקי תעלה (שטראבות) תיקוני שבר בשלד בניין.
- תערובת יבשה מוכנה ליציקה.
- חוזק לחיצה גדול מ- 30 מגפ"ס.
- יש להוסיף מים ולערבב במערבל בטון או באופן ידני.
- תואם לדרישות ת"י 118 וחוקת הבטון.
- שקיעה בין 5-6 בהתאם לכמות המים בתערובת.



הוראות שימוש
הנחיות כלליות
הוראות שימוש

- יש לנקות את האזור המיועד ליציקה מאבק, לכלוך, שומנים וכל לכלוך העלול להפריע להתקשרות בין הבטון החדש לישן.

- יש לבצע טפסנות ועיגון בברזל עפ"י דרישות התכנון והמהנדס.
- יש להבריש במים את האזור המיועד ליציקה לפני שפיכת התערובת למקום המיועד.
- הוסף כ- 3-3.5 ליטר מים לכלי הערבוב, שפוך את כל תכולת השק 25 ק"ג, המתן מס' דקות לפני תחילת הערבוב והחל בערבוב. את התערובת היבשה בתוספת מים יש לערבב באמצעות מעדר או מערבול בטון עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית, המתן 3 דקות וערבב שנית. לבטון מהודק וללא חללי אויר מומלץ לבצע רטוט באמצעות מחט להוצאת האויר הכלוא בתערובת.
- ביציקת התערובת המוכנה בין בטון ישן לחדש הרטב את הבטון הישן.
- ניתן להגדיל את חוזק ההידבקות בין הבטון הישן לחדש ע"י שימוש בבונד 340 בהברשה לפני תחילת היציקה, ניתן להתיז גם במרסס גב ולצקת בשיטה של "רטוב על רטוב".
- תוספת יציקה בקירות ובעמודים [2] יש לעגן קוצי המתכת באמצעות אפוקסי 101 (ראה מפרט מוצר).
- **הנעה לחוזק: אנו מבצעים באופן תדיר ומבוקר בדיקות חוזק לחיצה בכל מנות הייצור.2**

הנחיות כלליות

[2] יש לעבוד בטמפ' 5°C- 35°C.

[2] משך השימוש משתנה בהתאם לתנאי מזג האויר והסביבה.

[2] לא ניתן להשתמש בתערובת שהחלה להתייבש

הנחיות כלליות ואזהרות:

- הרחק מהישג ידם של ילדים
- מנע מגע עם העור והעיניים.
- השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי.
- פנה חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לטיפול פסולת בניין.
- מגרה את העור, מערכת הנשימה והעיניים (רשימת הסיכונים והוראות הבטיחות כנדרש בת"י- 2302 [2].

אריזה:

שק במשקל 25 ק"ג.

צריכה:

כ-23 ק"ג ל-1 מ"ק

הרכב:

אגרגטים, קווארץ, צמנט ומוספים.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

מלט אפוקסי 104

גראוט אפוקסי תלת רכיבי בלתי מתכווץ לעיגון, ביסוס, מילוי וציפוי



[לפרטים מלאים](#)

תערובת בטון יבשה על בסיס מלט ואגרנט ליציקה במקום בטון רטוב.
מגיע לחוזק ב-30.



לפרטים מלאים

מלט לתיקוני חירום 610

תערובת צמנט הידראולי מיוחד המתאים לתיקוני חירום המצריכים התקשות מהירה וחוזק גבוה ביותר



לפרטים מלאים

תערובת צמנטית מיוחדת המתאימה לתיקוני חרום של משטחי בטון. תיקון בטון מהיר ואיכותי