

מלט לתיקון מהיר 620

תערובת צמנטית מיוחדת המתאימה לתיקוני חרום של משטחי בטון.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש לתיקון מהיר של פגמים במשטחי בטון וסגירת חורים מהירה.
- מתקשה לאחר ערבוב עם מים לאחר כ-20 דקות.



הוראות שימוש
הוראות שימוש

- נקה היטב את התשתית מחלקים רופפים, שומנים, לכלוך ואבק.
- הרטב את פני השטח המיועד לתיקון.
- שפוך את תכולת המיכל (20 ק"ג) לדלי, הוסף כ- 5-7 ליטר מים, ערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה (תערובת בסמיכות של פלסטלינה). ל-5 ק"ג הוסף כ-1-2 ליטר מים.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

- הכנת הפריימר \square הוסף צמנט לבונד לבטון 340 עד קבלת תערובת ברמת סמיכות של שמנת. מרח במברשת את תערובת הפריימר על תשתית לכה.
- כאשר הפריימר עדיין רטוב שפוך את תערובת מלט לתיקון מהיר 620, הדק היטב את החומר לתשתית ולדפנות.
- יישר את פני התיקון עם כף טייחים (מאלג').
- בצע אשפחה ושמור על רטיבות במשך 3 ימים לפחות. ניתן למרוח קיורינג קומפאונד 360 במקום לאשפר במים.

אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- מומלץ לעבוד עם כמויות קטנות של החומר מכיוון שזמן הייבוש מהיר מאוד.

אריזה:

שקית במשקל 5 ק"ג, דלי במשקל 20 ק"ג

צריכה:

כ-1.6 ק"ג לליטר

הרכב:

תערובת צמנט עם תוספים מזרזים מיוחדים

תשתית:

בטון וטיח רטובים / לחים

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

בטון פיקס 185

תערובת בטון יבשה על בסיס מלט ואגרנט ליציקה במקום בטון רטוב. מגיע לחוזק ב-30.



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX ADILATEX

בונד נוזלי איכותי לתערובות צמנטיות להגנה על ברזל הזיון בפני קורוזיה ולשיפור הידבקות על התשתית



[לפרטים מלאים](#)

[ARDEX A46](#)

חומר מליטה מהיר התקשות שאינו מתכווץ, לתיקונים עדינים וגסים



[לפרטים מלאים](#)

[מלט לתיקון מהיר 620](#)

תערובת צמנטית מיוחדת המתאימה לתיקוני חרום של משטחי בטון. תיקון בטון מהיר ואיכותי