

# שיקום בטון 651

מלט לתיקונים קונסטרוקטיביים לציפוי רצפות ולתיקוני בטון. בגימור עדין וחלק בעובי 5-35 מ"מ. מתאים במיוחד לתיקונים של רצפות תעשייתיות, כבישי בטון, עמודי בטון, מדרגות, קירות וכו'.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- שיקום בטון 651 מיועד לתיקון בעובי 5-35 מ"מ בגימור עדין וחלק.
- חומר יבש, מוכן לשימוש ע"י הוספת מים בלבד, אינו מתכווץ, אינו נסדק, עמיד בפני שחיקה, אטום בפני מים.
- לאחר היישום ניתן להשתמש במשטח אחרי 24 שעות.
- מגיע לחוזקים גבוהים במיוחד של כ-60 מגפ"ס לאחר 28 יום.



הכנת התשתית  
הכנת החומר  
הוראות שימוש  
סרטון יישום  
הכנת התשתית

- יש לנקות את משטח הבטון.
- משטחים חלקים וצפופים במיוחד יש לחספס.
- אין ליישם שיקום בטון 651 על משטחים שומניים שטופלו עם חומרים על בסיס סיליקון או שעווה.
- יש להבריש את הבטון במים לפני ביצוע הפריימר.
- יש לנקות את הברזל החשוף מחלודה במברשת פלדה לפני יישום הפריימר.
- ודא שהשטח לח לפני תחילת היישום.
- יש ליישם פריימר ביחס של- 1 שיקום בטון 651, 1 בונד 340 עד קבלת תערובת דלילה ונוחה להברשה. ניתן להוסיף מים עד הגעה לעבידות הרצויה.
- יש להבריש את הפריימר על פני המשטח וליישם שיקום בטון "רטוב על רטוב".

#### הכנת החומר

- ערבב שק 25 ק"ג שיקום בטון 651 עם כ-4-5 ליטר מים.
- שפוך כ-2 ליטר מים למיכל ערבוב, הכנס את תכולת השק וערבב. יש להוסיף מים תוך כדי ערבוב עד קבלת תערובת נוחה לשימוש. חובה להשתמש במערבל מכני או מיקסר.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

#### הוראות שימוש

- יישם שיקום בטון 651 על משטח שהוכן וטופל קודם לכן.
- מלא, יישר והחלק בעזרת כף טייחים או מאלג'.
- בתיקוני רצפה גדולים מומלץ לעבוד עם ויברטור.
- יש להשלים את יישום החומר המוכן תוך 30 דקות מגמר הערבוב.
- יש לבצע אשפרה ע"י מריחת קיורינג קומפאונד 361 או ע"י אשפרה במשך 3 ימים 3 פעמים ביום.

#### סרטון יישום

#### אזהרות:

- אין ליישם שיקום בטון 651 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. ☹

#### אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג

#### צריכה:

כ-13 ליטר לשק 25 ק"ג

#### הרכב:

צמנט, אגרגט מדורג ומוספים מיוחדים.

#### תשתית:

בטון, טיח וברזל

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

**מוצרים נוספים**



[לפרטים מלאים](#)

[שיקום בטון 651](#)

מלט לתיקונים קונסטרוקטיביים לציפוי רצפות ולתיקוני בטון. בגימור עדין וחלק



[לפרטים מלאים](#)

## [שיקום בטון 650](#)

מלט לתיקונים קונסטרוקטיביים לציפוי רצפות ולתיקוני בטון בגימור גס