

פריימר אפוקסי 100% מוצקים בעל חדירות מעולה. מקשר בין תשתיות צמנטיות לבין ציפויי אפוקסי ופוליאוריטן.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- פריימר אפוקסי בעל יכולת חדירה גבוהה לבטון או למדה.
- בעל הידבקות מעולה לתשתית.
- קל ליישום, ניתן ליישום במריחה ברולר או בהתזה.



נתונים טכניים

הכנת תשתית ואופן היישום

נתונים טכניים

זמן עבדות: כ- 45 דקות ב-20°C.

חוזק הידבקות: כ- 3 מגפ"ס (בכפוף ליישום נכון).

הכנת תשתית ואופן היישום

- נקה את המשטח מחלקים רופפים, מזהמים, אבק לכלוך וכל דבר שעלול למנוע הידבקות טובה לתשתית.
- ערבב במהירות נמוכה את רכיב A והוסף אליו את רכיב B עד הגעה למרקם אחיד.
- יישם באמצעות רולר אפוקסי בתנועות שתי וערב, אפשר גם בהתזה.
- יש ליישם 1-2 שכבות (להמתין לפחות 7 שעות בין השכבות אך לא יותר מ- 24 שעות).
- מומלץ לפזר קוורץ כדי להגדיל את ההתקשרות לשכבה הבאה.
- לאחר 24 שעות ייבוש ניתן לעלות עם שכבת הציפוי.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואיפיון הפרוייקט.

## אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 10°C ומעל 30°C.
- יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא.

**התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות**

## אריזה:

ערכה דו רכיבית במשקל 20 ק"ג.

## צריכה:

200-600 גרם/מ"ר בהתאם לסוג התשתית וצפיפותה.

## הרכב:

אפוקסי דו רכיבי 100% מוצקים.

**תשתית:**

תשתית צמנטית בעלת חוזק לחיצה של 25 מגפ"ס ומעלה, לחות נמוכה מ- 4% וחוזק שליפה של 1.5 מגפ"ס לפחות.

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

**ניקוי:**

ידיים עם מים וסבון, כלים עם סולבנט מתאים.

**חיי מדף:**

24 חודשים מתאריך הייצור, בתנאי אחסון כנדרש.

**מוצרים נוספים**

## **PRIMER E**

מדה צמנטית דקורטיבית המשמשת כגמר סופי, מתוצרת ארדקס גרמניה

## **ARDEX R65P**

מדה צמנטית דקורטיבית המשמשת כגמר סופי, מתוצרת ארדקס גרמניה



[לפרטים מלאים](#)

## **מדה מתפלסת 443**

מדה מתפלסת על בסיס צמנט המיועדת לפילוס והחלקת משטחים



[לפרטים מלאים](#)

## [ARDEX ADICEM FLOW](#)

מדה צמנטית מתפלסת למילוי ופילוס שכבות דקות מאד עד בינוניות